非金属固体の熱的性質	物　　質	温度	比重量 r kg/m^3	比熱 c kcal/kg･℃	物　　質	温度	比重量 r kg/m^3	比熱 c kcal/kg･℃	物　　質	温度	比重量 r kg/m^3	比熱 c kcal/kg･℃
	アスベスト	20℃	470	0.19	羊毛（編物）	30℃	176		フェノール樹脂	20℃	1,270	0.38
	コルク	20℃	100	0.4~0.5	羊毛（織物）	30℃	380		ゴム	20℃	1,230	0.48
	炭化コルク(洋コルク100%)		135		木材（桐）	29℃	254	0.3	紙（硬質白）		1,300	
	炭化コルク(洋コルク50%)		168		木材（杉）	29℃	341	0.3	鏡用ガラス	20℃	2,550	0.182
	岩綿		240		木材（檜）	29℃	377	0.3	温度計用ガラス	0℃	2,590	0.186
	鉱さい綿		250		木材（松）	29℃	527	0.3	石英ガラス	20℃	2,210	0.174
	羊毛フェルト		200		カッポク	80℃	71		セルロイド	0℃	1,400	
	牛毛フェルト		150		花こう岩	20℃	2,900	0.18	石炭	20℃	1,500	0.30
	ミネラルフェルト		142		白大理石	20℃	2,700	0.21	湯あか	20℃	2,700	
	ファイバ		1,220		粘土質土壌	20℃	1,450	0.21	雲母	20℃	2,300	0.21
	セロテックス		301		砂質土壌	20℃	1,800		コンクリート	20℃	3,200	0.20
	インシュライト		190		土	20℃	2,040	0.44	シャモットれんが	200℃	1,830	0.210
	アスファルト		1,047		けいそう土（淡黄色）	80℃	439		63SiO_2,30Al_2O_2,その他	1000℃		0.295
	アスファルトルーフィング		1,030		8 5%炭酸マグネシウム	80℃	217		けい石れんが	200℃	2,040	0.237
	木綿（布）	30℃	330						マグネシウムれんが	200℃	2,350	0.253
	綿（ほぐし）	30℃	81						89MgO,9Fe_2O_3,その他	1000℃	1,700	0.324
	綿（服地）	30℃	300						赤れんが（普通れんが）	200℃		0.236
	人絹	30℃	170									